

SCALA EUROPEA GRADO DI ARRUGGINIMENTO

Re0 ⇒ Assenza totale di ruggine	Efficacia della protezione ⇒ n.10
Re1 ⇒ 0,05% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.9
Re2 ⇒ 0,5% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.8
Re3 ⇒ 1% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.7
Re4 ⇒ 3% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.6
Re5 ⇒ 8% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.5
Re6 ⇒ 15 ⇔ 20% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.4
Re7 ⇒ 40 ⇔ 50% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.3
Re8 ⇒ 75 ⇔ 85% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.2
Re9 ⇒ 95 ⇔ 100% di superficie arrugginita	Efficacia della protezione ⇒ n.1

Per sistemi di pitturazione, con temperature di esercizio fino a 120°C, il degrado del sistema di pitturazione non dovrà eccedere il livello Re/Ri 2 della ISO 4628-3 dopo due anni.